PURITY* FG MF Aerosol Lubricant

Petro-Canada Purity FG MF Aerosol ir augstas klases smērviela aerosola fasējumā, ilgstošai mehānismu aizsardzībai.

PURITY* FG MF Aerosol tiek ražota no Petro-Canada patentētas kristāldzidras bāzes eļļas (HT 99.9% Purity*), tai pievienojot augstvērtīgu pretoksidācijas, pretnodiluma, pretkorozijas u.c. piedevu paketi.

Jauno tehnoloģiju priekšrocības

* daudz labāk spēj pretoties oksidācijai nekā citas līdzīgas smērvielas; ilgstoši aizsargā no rūsas un korozijas; lieliskas pielipšanas spējas pie metāla virsmām; izcili aizsargā pret dilšanu; dabai draudzīgs; nesatur ģenētiski modificētas sastāvdaļas; nodrošina nemainīgu produkta antibakteriālo aizsardzību.

Atļaujas lietošanai pārtikas rūpniecībā

PURITY* FG MF Aerosol atbilst augstākajiem pārtikas rūpniecības drošības standartiem eļļošanas materiāliem un pilnībā atbilst HACCP (Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti) un GMP (Labas ražošanas prakse) plāniem.

PURITY* FG MF Aerosol ir apstiprināta izmantošanai pārtikas produktu apstrādes procesos: NSF: atbilstoši H1 klasei; visi ziedes komponenti atbilst FDA 21 CFR 178.3570 prasībām „Nejaušs kontaks ar pārtikas produktiem"; sertificēta Kosher un Pareve kā Star K. Nesatur ģenētiski modificētas vielas (GMS).

Pielietojums

Purity FG EP MF Aerosol plaša pielietojuma smērviela, 400ml aerosola iepakojumu veidā, komplektā ir pagarinošā caurulīte, kas atvieglo eļļošanu grūti piekļūstamās vietās. To atļauts lietot vietās, kurām ir iespējams nejaušs kontakts ar pārtikas produktiem. Tas ir arī lielisks blīvju un blīvslēgu eļļotājs. Tipiskākie pielietojuma veidi ir ķēžu, sliežu un vadotņu, šarnīru, eņģu, savienojumu, zobratu un mazizmēra gultņu eļļošanai.

Smērvielu var droši lietot arī mitros apstākļos, jo tai ir izcilas pielipšanas spējas pie metāla virsmām, kas pretojas izskalošanai ar ūdeni un ūdens strūklu jeb spiedienu.

Informācija par raksturīgajiem parametriem

Parametrs	Testa metode	Purity FG MF Fluid
Viskozitāte pie 40ºC, cSt	ASTM D445	151
Viskozitāte pie 100ºC, cSt	ASTM D445	19.8
Viskozitātes indekss	ASTM D2270	150
Pilēšanas punkts, ºC	ASTM D97	-9
Krāsa	ASTM D1500	0.5
Pretrūsas aizsardzība destilētā ūdenī	ASTM D665	Iztur
4 lodīšu diluma tests, diluma diametrs, mm	ASTM D4172	0.4
FZG noslodzes koeficients	ASTM D5182	12

Tabulā uzrādītie parametri ir informatīvi. Šī nav ražotāja specifikācija konkrētam produktam.

VA MOTORS. RĪGA. 2012-04-22.
tālrunis: 67383881; fakss: 67383882; e-pasts: vamotors@vamotors.lv