



HAVOLINE ENERGY EF 5W-30

HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 ir augu gadu lietojama pilnīgi sintētiska motoreļļa ar visaugstākajām darbaspējām, radīta lai nodrošinātu vieglo automobiļu augstas atdeves benzīna motoru izplūdes gāzu katalizatoru un dīzeļmotoru dīzeļa kvēpu filtru un izplūdes gāzu citu pēcapstrādes ierīču maksimālu aizsardzību.

HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 veidota, pielietojot visjaunākās piedevu tehnoloģijas, tā ir zemas viskozitātes motoreļļa ar zemu sulfāta pelnu, fosfora un sēra (low SAPS) saturu.

HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 ir motoreļļa ar stabilām ekspluatācijas īpašībām, tā ilgi saglabā sākotnējo viskozitāti. HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 nodrošina visaugstākās darba spējas ilgā darba periodā, teicamu dilumaizsardzību, lielisku plūstamību zemās temperatūrās, pagarina kvēpu filtru un katalītisko neitralizatoru darbamūžu un ietaupa degvielu.

HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 ir paredzēta izmantošanai ar pagarinātiem eļļas maiņas intervāliem augstas atdeves benzīna un vieglajos dīzeļdzinējos, kuri konstruēti darbam ar degvielu ietaupošām zemas viskozitātes eļļām, pielietojama tikai gadījumos, kad to speciāli iesaka lietošanai dzinēja ražotājs, saskaņā ar ACEA C1 kategorijas normām.

HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 ir lietojama arī dzinējos, kuros paredzēts lietot ACEA A5/ B5 kategorijai un SAE 5W-30 viskozitātes klasei atbilstošas motoreļļas.

HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 pilnībā izpilda prasības attiecībā uz automašīnām aprīkotām ar modernajiem izplūdes gāzu katalizatoriem (TWC) un dīzeļa kvēpu daļiņu filtriem (DPF) un nodrošina šo sistēmu ilgu kalpošanas laiku.

Uzmanību! HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 nedrīkst izmantot motoros, sevišķi vecāka gadagājuma, kuros nav paredzēts lietot zemas viskozitātes eļļas vai kurus darbina ar degvielu ar augstu sēra saturu tajā.

HAVOLINE ENERGY EF 5W-30 atestācijas un specifیکācijas:

izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši:

- Ford: WSS-M2C 934-B.

izpilda vai pārsniedz sekojošu specifیکāciju prasības:

- ACEA: C1, A5/ B5.

TEHNISKIE PARAMETRI

Viskozitātes klase	5W-30
Blīvums, kg/ l, pie 15°C	0.849
Kinematiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 40°C	52.6
Kinematiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 100°C	12.5
Viskozitātes indekss (VI)	166
Sastingšanas temperatūra, °C	-39
Uzliesmošanas temperatūra, °C	224

EU v3 04 augusts 2014