



CYGNUS HYDRAULIC PAO

CYGNUS HYDRAULIC PAO eļļas tiek izgatavotas no augstvērtīgas polialfaolefīnu bāzes eļļas un speciālu pretkorozijas, pretdiluma un pretoksidēšanās piedevu paketes, tās ir izstrādātas saskaņā ar visstingrākajām drošības prasībām un, pareizi tās pielietojot, tāpat ievērojot ražošanas un personisko higiēnu, tās nerada kaitējumu veselībai, tām nav krāsas un aromāta.

Ekspluatācijā **CYGNUS HYDRAULIC PAO** eļļas raksturo augsta parametru stabilitāte, efektīva augstspiediena sūkņu aizsardzība pret dilumu, augstas pretkorozijas spējas un labas ūdens atdalīšanas spējas. Bez tam polialfaolefīnu bāzes šķidrums nodrošina teicamu eļļas darbu zemās temperatūrās. **CYGNUS HYDRAULIC PAO** ir labas deemulsācijas un pretkorozijas īpašības, tās nodrošina labu ūdens atdalīšanos, kas ļauj novērst koroziju, oksidēšanos un ūdens uzkrāšanos mitros darba apstākļos.

CYGNUS HYDRAULIC PAO ir hidraulisko sistēmu eļļas, kuras paredzētas lietošanai iekārtās, kur iespējams nejaušs eļļas kontakts ar pārtikas produktiem, piemēram: pārtikas rūpniecības iekārtas; hidrauliskās sistēmas pārtikas rūpniecībā; cirkulācijas eļļošanas sistēmas pārtikas rūpniecībā; sūkņu gultņi pārtikas rūpniecībā; dažādas ķēdes pārtikas rūpniecībā; dažādi mehānismi konservu rūpnīcās un dzērienu pildīšanas cehos. **CYGNUS HYDRAULIC PAO** var tikt izmantotas kā plaša pielietojuma eļļošanas materiāli ar eļļu eļļojamiem iekārtu gultņiem, to pielietošana samazina pārtikas produktu saskarsmes iespēju ar bīstamiem produktiem, kā arī samazina ražotnē pastāvīgi lietojamo, noliktavās uzglabājamo eļļošanas materiālu nomenklatūru. **CYGNUS HYDRAULIC PAO** var tikt izmantotas pārtikas rūpniecības iekārtu un aprīkojuma aizsargāšanai to īslaicīgas apturēšanas vai dīkstāves gadījumos.

CYGNUS HYDRAULIC PAO eļļas nav paredzētas izmantošanai kā pārtikas produktu piedevas vai sastāvdaļas.

CYGNUS HYDRAULIC PAO atestācijas un specifikācijas:

atbilst normu un standartu prasībām:

- NSF: H1 reģistrētas; FDA; 21 CFR 178.3570 specifikācijai; USDA: 1998 direktīvai. izsniegta atļaujas lietošanai;
- Sabiedrības Veselības aģentūra: LR MK 09.06.1998. not. Nr. 217 „Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku” (2005.gada 18.aprīlī ar Nr.114 - KK 010809).

TEHNISKIE PARAMETRI

ISO viskozitātes klase	32	46	68	100
Blīvums, kg/l, 15°C	0.830	0.830	0.840	0.840
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 40°C	32	46	68	100
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 100°C	6.0	7.7	10.2	13.0
Viskozitātes indekss (VI)	136	135	135	127
Uzliesmošanas temperatūra, COC, °C	240	240	245	245
Sastingšanas temperatūra, °C	-54	-51	-51	-45
Neitralizācijas skaitlis (TBN), mg KOH/g	0.30	0.30	0.30	0.30
Vara parauga korozija, 3 st., 100°C	1a	1a	1a	1a
Rūsas tests, sintētisks jūras ūdens	iztur	iztur	iztur	iztur

VA MOTORS. RĪGA. 2010-01-23.



www.vamotors.lv
Tel. 7383881; 7282733