



## **STARPLEX EP 3**

|                      | <b>DIN 51 502</b> | <b>ISO 6743-09</b> | <b>Darba temperatūru diapazons</b>                 |
|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Starplex EP 3</b> | KP 3P-20          | ISO-L-XBDEB3       | no -20°C līdz 150°C, ar relubrikāciju - līdz 200°C |

**STARPLEX EP 3** ir t.s. "augstu temperatūru" ziede, no minerālām bāzes eļļām ar litija kompleksa ziepju iebiezinātāju, turklāt tā nesatur svinu. Jaunākās paaudzes EP (augstspiediena) piedevs ir izvēlētas tik efektīvas, ka nodrošina pilnvērtīgu eļļošanu vismagākajos apstākļos arī t.s. "mūža pildījumos".

**STARPLEX EP 3** nodrošina augsti efektīvu pretkorozijas aizsardzību pat strādājot agresīvas vides, mitruma, auksta un karsta ūdens ietekmē un augstās temperatūrās.

**STARPLEX EP 3** labi noslēdz eļļojamās vietas, tādējādi pasargājot tās no putekļu, dubļu, ūdens u.c. svešķermeņu iekļūšanas, ir mehāniski ļoti stabila un piemērota spēcīgām vibrācijām un triecienslodzēm pakļautu gultņu eļļošanai.

**STARPLEX EP 3** nekaitē blīvslēgiem un blīvēšanas materiāliem visā ekspluatācijas periodā.

**STARPLEX EP 3** ieteicama lietošanai automobiļu riteņu gultņos, ģeneratoru gultņos, sajūgu izspiedējgultņos, bremžu cilindros, radiatoru ventilatoru un dzesējošo šķidrumu sūkņu gultņos, elektrodzinējos, žāvēšanas iekārtās, papīrmašīnās, veļas un trauku mazgājamās mašīnās, rokas elektriskajos un pneimoinstrumentos un citās līdzīgās vietās, pagarinātiem ekspluatācijas laikiem vai kā „mūža pildījuma” ziedes.

Pielietojot **STARPLEX EP 3** iespējams aizvietot lielu skaitu dažādu tipu plastisko smērvielu ar vienu produktu, samazinot pielietojamo smērvielu nomenklatūru.

### ***TEHNISKIE PARAMETRI***

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| NLGI klase                               | 3                 |
| Produkta kods                            | 35976             |
| Krāsa                                    | brūna             |
| Tekstūra                                 | mīksta, plastiska |
| Iebiezinātāja ziepju tips                | litija komplekss  |
| Penetrācija, strādājušai ziedei, mm/10   | 220-250           |
| Pilienkrišanas temperatūra, °C           | >250              |
| Bāze eļļas tips                          | minerāla          |
| Bāzes eļļas viskozitāte, 40°C, mm²/s     | 115               |
| Korozijas tests, Cu plāksnīte, 24h/100°C | 1                 |
| 4-lodišu mašīnas sametināšanās tests, N  | 2800              |

**VA MOTORS. RĪGA. 2012-06-18.**