



## MOTEX S OUTBOARD

**MOTEX S OUTBOARD** ir bioloģiski pašnoārdoša, šķīdinātājus nesaturoša augstvērtīga eļļa divtaktu motoru eļļošanai, radīta no sintētisko esteru bāzes eļļas un speciālas bezpelnu mazgājošās un dispersās piedevas.

MOTEX S OUTBOARD jau sākotnēji ir veidota, lai pildītu visstingrākās NMMA TC-W3® (licences numurs R-20087C) klases prasības ar ūdeni dzesējamiem divtaktu piekaramajiem laivu motoriem. MOTEX S OUTBOARD sastopama arī ar nosaukumu MOTEX S BIO OUTBOARD.

MOTEX S OUTBOARD aizsargā cilindru sienas pret iespējamajiem skrāpējumiem arī ļoti augstu motora apgriezienu režīmos, tā ir viegli sajaucama ar benzīnu, arī zemu apkārtējo temperatūru apstākļos. MOTEX S OUTBOARD teicami pasargā aizdedzes sveces no apdegšanas un sekojošās virsmas izlādes, nodrošina motora aizsardzību pret rūsu, koroziju, izplūdes kanālu piesērēšanu, virzuļu gredzenu piedegšanu, nogulšņu veidošanos.

MOTEX S OUTBOARD sastāvs veidots tā, lai eļļa būtu lietojama jebkurās motoru ražotāju noteiktajās benzīna un eļļas attiecībās (standarta attiecība ir 2% (50:1)), pilnībā pilda SAE FM Grade 3 standarta prasības eļļas sajaucamībai un plūstamībai, viegli sajaucama ar benzīnu arī zemās temperatūrās.

MOTEX S OUTBOARD ir radīta, lai pildītu visstingrākās NMMA TC-W3™, TC-WII un TC-W kategoriju prasības, visiem ar ūdeni dzesējamiem un dažiem ar gaisu dzesējamiem, divtaktu piekaramajiem laivu motoriem. MOTEX S OUTBOARD ir teicami piemērota kā lietošanai dalītās eļļošanas sistēmās, tā arī benzīna un eļļas iepriekš sagatavotos maisījumos. MOTEX S OUTBOARD ir perfekti sajaucama ar jebkuru, etilētu vai neetilētu, benzīnu, neveidojot nogulsnes.

MOTEX S OUTBOARD nodrošina labu eļļošanu arī lielākajā vairumā ar gaisu dzesējamu motoru, tomēr tā nav piemērota smagiem ekspluatācijas apstākļiem, piemēram sniega motociklos un motorzāģos.

### MOTEX S OUTBOARD atestācijas un specifikācijas:

- pilnībā pilda standarta prasības eļļas sajaucamībai un plūstamībai **SAE FM Grade 3**;
- ir bioloģiski pašnoārdoša, atbilstoši testam **CEC L-33-A-93**;
- formulēta lai pildītu standartu prasības, atbilstoši **NMMA: TC-W3™** (licences numurs RL-34200G); **TC-WII**; **TC-W**.

### *TEHNISKIE PARAMETRI*

|  |       |
|--|-------|
| Blīvums, kg/l, 15°C                                | 0,959 |
| Kinemātiskā viskozitāte, mm <sup>2</sup> /s, 40°C  | 44    |
| Kinemātiskā viskozitāte, mm <sup>2</sup> /s, 100°C | 7,8   |
| Sastingšanas temperatūra, °C                       | -39   |
| Uzliesmošanas temperatūra, °C                      | 112   |
| TBN, mgKOH/g                                       | 8,2   |
| Pelnu saturs, % svara                              | <0,01 |
| Krāsa  | zila  |

**VA MOTORS. RĪGA. 2012-05-31.**