PRECISION* XL Rail Curve Grease

Precision XL Rail Curve Grease ir gluda, pelēki melna, mīksta smērviela, radīta ar litija ziepju iebiezinātāju un satur grafīta piedevu komponentu. Spēcīgās triecienslodzēs eļļošanas materiāla eļļojošā kārtiņa var tikt īslaicīgi pārrauta vai izspiesta no eļļojamā mezgla, bet cietā smērviela - grafīts nepieļauj berzes virsmu kontaktu.

Precision XL Rail Curve Grease ir paredzēta, lai mazinātu berzi, nodilumu un troksni vagonu riteņiem un tērauda sliedēm sliežu līkumos.

Precision XL Rail Curve Grease ir piemērotas lietošanai automātiskajās ziedes padeves sistēmās, kas atrodas dzelzceļa sliežu malā un vajadzīgajā brīdī automātiski pievada ziedi berzes vietām.

Precision XL Rail Curve Grease ieteicama lietošanai arī dažādiem mezgliem, ja nepieciešams lietot ziedi ar grafīta piedevu, piemēram, bremžu troses, atsperes, durvju rokturi un slēdzenes, vadotnes.

Precision XL Rail Curve Grease atestācijas un specifikācijas:

piemērotas izmantošanai sliežu eļļotājiem ko ražo:

* Portec Rail Products (UK);
* Lincoln;
* Clicomatic (tiešās eļļošanas sistēmas);
* sliežu pārmijas pārvedmehānismi, krusteņa serdes smailes, spārnsliedes un kakli (uzklāšanai gan ar smērpistoli, gan ar otu), sliežu un savienojumu uzlikas, vilktņi, šarnīri u.c..

piemērota izmantošanai vietās:

* kur nepieciešams lietot ūdens izturīgu ziedi ar cietajām smērvielām, un maksimālā darba temperatūra nepārsniedz 120°C.

Informācija par raksturīgajiem parametriem

Īpašības	Testa metode	PRECISION XL Rail Curve Grease
NLGI klase	ASTM D217	1
Krāsa	PCM 264	Pelēki melna
Tekstūra	PCM 264	Gluda
Pilienkrišanas temperatūra,°C	ASTM D2265	186
Penetrācija strādājušai ziedei, pēc 60 cikliem	ASTM D217	322
Oksidācijas stabilitāte, krišana pēc 100h, PSI	ASTM D942	1
Bāzes eļļas viskozitāte, mm²/s, 40°C	ASTM D445	27.5
Bāzes eļļas viskozitāte, mm²/s, 100°C	ASTM D445	5.3
Timken OK load tests, kg	ASTM D2509	18
Četru lodīšu sametināšanās tests. kg	ASTM D2596	400
Četru lodīšu izdilums, diluma diametrs, mm	ASTM D2266	0.54
Vara korozija	ASTM D4048	1b
Izskalošana ar ūdeni, zudumi pie 79°C, %	ASTM D1264	2.8
Darba temperatūru diapazons, °C		-50...120

Tabulā uzrādītie parametri ir informatīvi. Šī nav ražotāja specifikācija konkrētam produktam.

VA MOTORS. RĪGA 2012-10-13
tālrunis: 67383881; fakss: 67383882; e-pasts: vamotors@vamotors.lv