



BRAKE FLUID DOT 4

BRAKE FLUID DOT 4 ir komplicēta kombinācija no augstmolekulāriem poli-alkilēnglikolēteriem, šo ēteru borātiem, kurai pievienotas speciālas pretkorozijas piedevas, pretoksidēšanās piedevas un gumijas manšetu uzbriešanu nepieļaujošas piedevas. Paredzēts lietot ABS bremžu sistēmām.

BRAKE FLUID DOT 4 vārīšanās temperatūra ir 260°C, kādu firmas Ford un Rover Group pieprasa iepildīšanai uz montāžas konveijeriem izmantojamajiem šķidrumiem.

BRAKE FLUID DOT 4 ir pilnībā savietojams un sajaucams jebkurās attiecībās ar šķidrumiem, kuri atbilst DOT 3, DOT 4 un DOT 5.1 standartiem.

BRAKE FLUID DOT 4 nav izmantojams Citroën vai Rolls Royce automobiļos, sistēmās, kurās izmanto LHM šķidrumus uz minerāleļļu bāzes. **Uzmanību!** **BRAKE FLUID DOT 4** kategoriski nedrīkst jaukt kopā ar DOT 5 - silikoneļļu bāzes bremžu šķidrumiem.

Bremžu šķidrums var sabojāt automobiļa krāsojumu, uz krāsojuma nokļuvušo šķidrumu jānotīra nekavējoties. Taru ar šķidrumu ir jāuzglabā cieši aizvērtu, lai novērstu ūdens uzsūkšanu šķidrumā, jo ūdens pazemina šķidruma vārīšanās temperatūru un pretošanās spēju korozijai. Netīrumu, ūdens vai naftas produktu iekļūšana bremžu šķidrumā var izraisīt dārgu bremžu sistēmas remontu vai ceļu satiksmes negadījumu!

BRAKE FLUID atestācijas un specifikācijas:

izpilda standartu un normu prasības, atbilstoši:

- FMVSS (US Federal Motor Vehicle Services Specification): 116 DOT 4 un DOT 3;
SAE: J 1703, 1704; ISO: 4925 class 3 un class 4; JIS K2233: class 3 un class 4.

atbilst iepriekšējo gadu specifikāciju prasībām:

- SAE 70R 1 un 3, SAE J70 C, SAE J1703 A-F un SAE J 1703 1980. gada janvāris, 1983. gada novembris un 1985. gada oktobris.

TEHNISKIE PARAMETRI

Krāsa	gaiša dzintarkrāsa
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, -40°C	max 1500
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 100°C	2,4
Uzliesmošanas temperatūra, °C	>120
Blīvums, kg/l, 20°C	1,05
Vārīšanās temperatūra (ERBP), °C	>260
Vārīšanās temperatūra saturot ūdeni (WBP), °C	>165
pH skaitlis	8 - 9



VA MOTORS. RĪGA. 2019-06-28.