

Speciālie eļļošanas materiāli

RAKSTUROJUMS

- Nekūst, pat augstās temperatūrās
- Ļoti augsta termiskā stabilitāte
- Lieliska pretošanās oksidācijai
- Lieliska izturība pret ūdeni

SASTĀVS

- Silikoneļļa
- Sodrēju iebiezinātājs
- Pretkorozijas piedevas

GARANTIJAS NOTEIKUMI

Informācija, ko satur šis dokuments, ir pamatota ar DOW CORNING veiktajiem produkta pētījumiem un ir maksimāli patiesi.

Tomēr, sakarā ar to, ka šī produkta pielietošanas apstākļi un metodes notiek ārpus mūsu kontroles, šo informāciju nevajag izmantot personīgi veikto izmēģinājumu rezultātu papildināšanai.

DOW CORNING garantē tikai šī produkta atbilstību pareizējām specifikācijām.

DOW CORNING nedod ne tiešu ne netiešu garantiju dotā produkta pielietošanai naudas līdzekļu ekonomijas vai to atpelnīšanas nolūkos.

Ierobežojumi

Šis produkts nekad nav testēts izmantošanai farmakopējā vai medicīnā.

MOLYKOTE® 41 Extreme High Temperature Bearing Grease

DOW CORNING

Silikona ziede lietošanai ļoti augstās temperatūrās zemiem apgriezieniem

PIELIETOJUMS

- Ideālas lietošanai gultņos žāvēšanas iekārtu konveijeros, krāšņu vagonetēs, koncentrēta sālsūdens izsūkņēšanas pumpjos, tvaika turbīnu regulēšanas mehānismu šarnīros, u.c..

TIPISKĀS ĪPAŠĪBAS

Īpašības	Testa metode*	Rādītāji
Krāsa	vizuāli	melna
Iebiezinātājs	-	sodrēji
Bāzes eļļa	-	silikoneļļa
Bāzes eļļas viskozitāte, mm ² /s		316
Penetrācija smērvielai, pēc 60 cikliem, mm/10	JIS K 2220	280
NLGI klase	-	2
Četrloāžu mašīnas tests, N (kg)	DIN 51350/4	1500 (152)
Noslodzes koeficients (ND Value)		75'000
Darba temperatūru diapazons, °C	-	-18 ... 288
Blīvums, g/cm ³ , pie 25 °C	-	1.14
Pilienkrišanas temperatūra, °C	ASTM D2265	>300
Tecāšana pēc 24h, 149 °C, %	Fed Std 791	4.8 ³
Eļļas atdalīšanās tests, 7dienas, pie 40 °C	DIN 51817	2.6
Pretoksidācijas noturība (spiediena kritums pēc 100h, pie 99 °C), bar (psi)	DIN 51808	0.4 (5,80)

ASTM: (American Society for Testing and Materials) Amerikāņu testēšanas un materiālu savienība.

DIN: Deutsche Industrie Norm.

Tabulā uzrādītie parametri ir informatīvi. Šī nav ražotāja specifikācija konkrētam produktam. Lai iegūtu konkrēta produkta specifikāciju, lūdzam vērsties pie vietējā Dow Corning pārstāvja:

„SIA VA Motors”, Lāčplēša iela 75, Rīga, tel: 67383881; fax: 67383882; e-mail: vamotors@apollo.lv.

Pielietošanas metodes

Rūpīgi notīriet kontakta virsmas. MOLYKOTE 41 Grease var uzklāt ar otu, smērvielu pistoli vai ar automātiskajām ierīcēm. MOLYKOTE 41 Grease lietojamas arī centralizētajās eļļošanas sistēmās. Tās nedrīkst sajaukt kopā ar citām smērvielām.

Uzglabāšana un derīguma termiņš

MOLYKOTE 41 Grease, uzglabājot 20 °C temperatūrā, oriģinālā slēgtā iepakojumā, produkts ir derīgs 5 gadus no ražošanas datuma.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Informācija par produkta nekaitīgumu drošai lietošanai šajā aprakstā nav iekļauta. Pirms MOLYKOTE 41 Grease lietošanas rūpīgi izlasiet produkta Drošības Datu lapu un etiķeti uz produkta fasējuma.

Fasējums

Šim produktam ir vairāki iepakojumu standarti.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par iespējamiem fasējumiem un pasūtījumu daudzumu, lūdzam vērsties tuvākajā DOW CORNING pārstāvniecībā vai pie tuvākā izplatītāja.