



II. 4.2. ZIEDE KUĢIEM, SMAGIEM REŽĪMIEM, NOTURĪGA PRET JŪRAS ŪDENI

NATO KODS G-460 – STM 310/B

APRAKSTS

NYCO GREASE GN 155 ir kalcija sulfonāta kompleksa smērviela ar augstām darbaspējām, ražota no minerālas bāzes eļļas, kam pievienoti augstvērtīgu piedevu kompleksi, augstu pretoksidācijas un pretkorozijas īpašību nodrošināšanai un plašā darba temperatūru diapazona iegūšanai, no -25°C līdz 180°C.



PIELIETOJUMS

Nyco Grease GN ir daudzfunkcionāla smērviela jūras spēku kuģiem: paredzēts gultņu, trosu, tapu un kulisu, kas tiek pakļauti izskalošanai ar jūras ūdeni, putekļiem, temperatūrai un smagām slodzēm - ieskaitot komponentus, kas pilnībā iegremdēti jūras ūdenī, eļļošanai.

Tai, pateicoties kalcija sulfonāta kompleksa biezinātājam, piemīt unikāla kombinācija ar augstu noslodzes un ūdens izturību.

Nyco Grease GN 155 atbilst French Navy specifikācijas prasībām STM 310/B, kā aizstājējs abiem - STM 7420 (G-460, noturīga ziede pret jūras ūdeni) un STM 7430 (G-450, ziede gultņiem jūras kuģu mehānismiem).

TEHNISKIE PARAMETRI

Īpašības	Tipiskie parametri	STM 310/B robeža	Testa metode
Izskats	viendabīga gluda ziede brūnā krāsā	viendabīga gluda ziede	vizuāli
Pilienkrišanas temperatūra, °C	>300	min. 170	ASTM D 566
Penetrācija 1/10 mm, pēc 60 cikliem pēc 100'000 cikliem	280 305	265-295 max. 350	ASTM D 217
Bāzes eļļas viskozitāte, mm²/s, 40°C	180	min. 100	ASTM D 445
Oksidācijas stabilitāte, pēc 100h/ 500h	28/70	max. 70/ max. 150	ASTM D 942
Vara korozija, 24h, pie 100°C	1b	max. 2b	ASTM D 4048
Izskalošana ar ūdeni, zudumi, 39°C, %	2,0	max. 5,0	ASTM D 1264
EMCOR korozijas tests (sintētisks jūras ūdens)	0	max. 1	ASTM D 6138
Slodzes noturība Nodiluma indekss, daN Sametināšanās slodze	60 500	min. 50 min. 250	ASTM D 2596
Četru lodīšu tests, tērauds pret tēraudu, mm	0,5	max. 0,7	ASTM D 2266
Gultņa darbaspējas, h, pie 120°C	atbilst	min. 408	ASTM D 3336

Datu Drošības lapas (DDI) drukas formātā pievienota Tehniskajam piedāvājumam.

Produkta Datu lapa pieejama ražotāja mājaslapā: <http://www.nyco.fr/site/content/uploads/TGN155-1E3a.pdf>

Iepriekšminētās vērtības ir tipiskas vērtības. Tie nav līgumsaistības.

Pārdošanas specifikācijas ir pieejamas pēc pieprasījuma. Pašreizējā tehniskā datu lapa aizvieto visus iepriekšējos izdevumus.

