



NYCO

GREASE GN 22

NYCO GREASE GN 22 ir daudzfunkcionāla, vispārēja pielietojuma lidaparātu un sauszemes tehnikas sintētiska plastiska ziede. Piemērota smagiem darba apstākļiem: augstu apgriezienu gultņos, šasijai, eņģu tapām, vadības sistēmām un izpildmehānismiem.

Paredzēta darbam temperatūrās no -65 līdz +177 °C.

NYCO GREASE GN 22 ir darbam augstās temperatūrās, noturīga pret oksidāciju. NYCO GREASE GN 22 ziede nodrošina augsti efektīvu pretkorozijas aizsardzību pat strādājot agresīvas vides, mitruma, auksta un karsta ūdens ietekmē un augstās temperatūrās. NYCO GREASE GN 22 ziede labi noslēdz eļļojamās vietas, tādējādi pasargājot tās no putekļu, dubļu, ūdens u.c. svešķermeņu iekļūšanas. NYCO GREASE GN 22 ziede ir mehāniski ļoti stabila, tā piemērotas spēcīgām vibrācijām un triecienslodzēm pakļautu gultņu eļļošanai. NYCO GREASE GN 22 ziede nekaitē blīvslēgiem un blīvēšanas materiāliem visā ekspluatācijas periodā. NYCO GREASE GN 22 tiek pielietota pagarinātiem ekspluatācijas laikiem vai kā „mūža pildījuma” ziede.

NYCO GREASE GN 22 atestācijas un specifikācijas:

izsniegti oficiāli apstiprinājumi:

MIL-PRF 81322 G
DEF-STAN 91-52 Iss.1 Amd.2
DCSEA 395/B (AIR 4222)
NATO CODE G-395
XG-293
Airbus CML ref. 03GBB1.

izpilda un pārsniedz sekojošus standartus un normas:

ATR CML 04-004B
CFMI CP 5076
DCSEA 395/C

TEHNISKIE PARAMETRI

Īpašības	Testa metode	Rezultāts
Tekstūra	vizuāla	Homogēna, plastiska
Pilienkrišanas temperatūra, °C	ASTM D445	265
Penetrācija strādāj. ziedei, pēc 60 cikliem	ASTM D217	276
Oksidācijas stabilitāte, pēc 100h, kPa	ASTM D942	21
Bāzes eļļas viskozitāte, mm ² /s, 40°C	ASTM D445	40
Bāzes eļļas viskozitāte, mm ² /s, 100°C	ASTM D445	7.3
Izskalošana ar ūdeni, zudumi, 38°C, %	ASTM D1264	2.0
Darba temperatūru diapazons, °C		-65 ... +177



VA MOTORS. RĪGA. 2017-10-20.

www.oilteh.lv
Tel. 67383881