

TĪROŠA, MAZGĀJOŠA, EĻĻOJOŠA UN AIZSARGĀJOŠA IEROČU EĻĻA

NATO CODE S-758 - MIL-PRF-63460 F TYPE A - DCSEA 501/A - BT-PS 661A

APRAKSTS

NYCOLUBE 127 CLP ir viegli penetrējošs, plūstošs šķidrums paredzēts izmantošanai temperatūru diapazonā no -54°C līdz +150°C, veidots no sintētisku eļļu bāzes šķidruma, kuram pievienota retkorozijas un pretnodiluma piedevu pakete. Tam ir izcilas ūdens izspiešanas īpašības, augsta uzliesmošanas temperatūra un tas ir praktiski bez smaržas.



PIELIETOJUMS

- Mazgājoša, tīroša, eļļojoša un aizsargājoša eļļa gan maza, gan liela kalibra ieročiem, tajā skaitā uzstādītiem uz sauszemes pašgājēja tehnikas vai kaujas lidaparātiem.

PARAMETRI/ISTIC	MĒRVENĪBAS	TIPISKIE PARAMETRI	STANDARTA ROBEŽVĒRTĪBAS	STANDARTS
Vizuālais izskats	-	Brūna, dzidra un viendabīga eļļa	Dzidsrs, viendabīgs	Vizuāla kontrole
Blīvums pie 20°C	kg/dm ³	0.860	no analīzes	ASTM D4052
Kinematiskā viskozitāte pie 100°C 40°C -40°C	mm ² /s	4.2 18.4 3450	- min. 14.0 max. 5000	ASTM D445
Uzliesmošanas temperatūra, COC	°C	190	min. 80	ASTM D92
Sastingšanas temperatūra	°C	-66	max. -59	ASTM D97
Tērauds-tērauds diluma tests	mm	0.65	max. 0.80	ASTM D4172
Slodzes diluma indekss	daN	39	-	ASTM D2783
Sametināšanās slodze	kg	620	-	ASTM D2783
Sālsūdens strūklas noturība, 100h pie 35°C	-	Pass	max. 3 pts < 1mm	ASTM B117
Korozijs tests 168h pie 55°C, metāla masas zudums cinks alumīnijs bronzas tērauds varš magnēzijs kadmījs	mg/cm ²	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	max. +/- 1.5 max. +/- 0.2 max. +/- 1.0 max. +/- 0.2 max. +/- 1.5 max. +/- 0.5 max. +/- 1.5	MIL-PRF-63460 F

Augstāk norādītie parametri ir ražotāja tipiskās robežvērtības. Patreizējā produkta datu lapā atceļ visas iepriekšējās. Analīžu sertifikāts katrai atsevišķai preču partijai tiks nosūtīts saskaņā ar pieprasījumu.