



MULTIFAK 264 EP 00/000

MULTIFAK 264 EP 00/000 ir augstvērtīga, pusšķidra litija smērviela gaiši zaļā krāsā, no minerālas bāzes eļļas un rūpīgi atlasīta piedevu sastāva, kas nodrošina lielisku pretkorozijas un pretoksidēšanās aizsardzību, kā arī samazina dilšanu.

MULTIFAK 264 EP 00/000 ir ilgmūžīga ziede ar teicamām pretnodiluma, pretkorozijas un pretnovecošanas īpašībām, spēju izturēt triecienslodzes, strādāt pie augstiem apgiezieniem, zemiem apgiezieniem un augstām berzes virsmu temperatūrām, ir mehāniski stabila un mitrumizturīga.

MULTIFAK 264 EP 00/000 ir radīta smagās autotehnikas šasiju eļļošanai, konkrēti - lietošanai centralizētajās šasiju eļļošanas iekārtās, kā arī iekārtās ar garām eļļošanas maģistrālēm, darbam zemās āra temperatūrās.

MULTIFAK 264 EP 00/000 var ieteikt arī zobratu pārvadu eļļošanai, parasti slēgta tipa, ja šiem pārvadiem paredzēta pusšķidro smērvielu lietošana. Galvenās MULTIFAK 264 EP 00/000 pielietojuma vietas ir kravas automobiļu riteņu gultņi, malšanas, drupināšanas un jaušanas iekārtu gultņi kalnrūpniecībā, karstās un aukstās velmēšanas stāvos. MULTIFAK 264 EP 00/000 ieteicama kā vispārēja pielietojuma smērviela metalurģijā, centralizētajās eļļošanas iekārtās, kur smērviela tiek padota tieši smagi slogotos mezglos. „So ziedi piegādā kā NLGI 000 klases ziedi.

MULTIFAK 264 EP 00/000 atestācijas un specifiskācija:

izsniegtas oficiālas ražotāju atestācijas:

- Willy Vogel: centrālajām eļļošanas sistēmām; Tecalemit: centrālajām eļļošanas sistēmām; Lincoln: centralizētajām eļļošanas sistēmām; Mercedes Benz: Liefervorschrift DBL 6833.00, Blue Book spec. 264; MAN: 283 Li-P00.

ieteicama lietošanai, atbilstoši:

	DIN 51 825	ISO 6743-9	Darba temperatūru diapazons
Multifak 264 EP 00/000	GP 00/000 K-50	L-XEBEB 00/000	no -50°C līdz +120°C

TEHNISKIE PARAMETRI

NLGI klase	00/000
Produkta kods	36437
Iebiezinātāja tips	litija 12-hidroksistearāts
Penetrācija strādājušai smērvielai, mm/10	400 - 460
Pilienkrišanas temperatūra, °C	>160
Bāzes eļļas viskozitāte, mm ² /s, 40°C	~45
Bāzes eļļa	minerāla
Ūdens izturība, statiskā	1-90
Korozijas izturība, Emscor	0/0
4-lodīšu EP tests, sametināšanās slodze, N	2200
4-lodīšu mašīnas tests, sametināšanās slodze, kg	225
Plūsmas spiediens pie -35°C, mbar	<60