



TEXANDO CX EP2

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Darba temperatūru diapazons
TEXANDO CX EP2	KP 2 N-20	ISO-L-XBDHB2	-25°C līdz 140°C, centrālajās sistēmās līdz 180°C

TEXANDO CX EP 2 ir ūdensizturīga konsistentā smērviela, veidota uz rafinētu minerāleļļu un kalcija kompleksa ziepju bāzes. TEXANDO CX EP 2 nesatur toksiskas sastāvdaļas, cinka un hlora savienojumus.

TEXANDO CX EP 2 ir teicama mehāniskā stabilitāte strādājot spēcīgu vibrāciju apstākļos, kā arī spēja strādāt pie lielām slodzēm, pretoksidēšanās un pretkorozijas piedevas garantē labu pretkorozijas aizsardzību un ilgu smērvielas darba mūžu.

TEXANDO CX EP 2 ir ūdensizturīga, pret izskalošanu ar aukstu/ karstu ūdeni, arī pret skābju un sārmu šķīdumiem.

TEXANDO CX EP 2 augstas eļļošanas spējas, kā arī teicama pieķeršanās spēja metāliem, labas pārsūkņamības īpašības un pretestība oksidēšanai, labas mezglu noblīvēšanas īpašības.

TEXANDO CX EP 2 universāli pielietojama visdažādākajos mezglos, izmantojama darbam paaugstinātās/ augstās temperatūrās.

TEXANDO CX EP 2 izmantojama smagi slogotu gultņu eļļošanai, kā arī šarnīriem, kuri strādā zemos un vidējos apgriezienos vai pakļauti pastiprinātai mitruma iedarbībai un/ vai strādā paaugstinātās temperatūrās. Šais apstākļos smērviela efektīvi samazina berzi un dilumu, kā arī aizsargā gultņus pret koroziju un piesārņojumu.

TEXANDO CX EP 2 var tikt izmantota kā universāla smērviela, kā darbam paaugstinātās, tā arī normālās temperatūrās. Šādā gadījumā tiek samazināta patērētāja izmantoto smērvielu nomenklatūra.

Pateicoties teicamajai pārsūkņamībai TEXANDO CX EP 2 ir teicami piemērota izmantošanai arvien plašāku izplatību gūstošajās centralizētās eļļošanas sistēmās. Plašā temperatūru diapazonā, no -25°C līdz 180°C TEXANDO CX EP 2 nodrošina iekārtu darbu bez traucējumiem. Eksploatacijā ir jāseko darba temperatūrai – ja tā pārsniedz 140°C, iekārta jāapgādā ar automātiskās relubrikācijas sistēmu.

TEXANDO CX EP 2 atestācijas un specififikācijas:

oficiālas gultņu un iekārtu ražotāju atestācijas un rekomendācijas:

- **FAG; SKF; Voest-Alpine.**

TEHNISKIE PARAMETRI

NLGI klase	2
Bāzes eļļas viskozitāte, mm ² /s, 40°C	145
Pilienkrišanas temperatūra, °C	>240
Penetrācija, pēc 60 cikliem, mm/ 10	265 - 295
Bāzes eļļas sastāvs, % masas	78

VA MOTORS. RĪGA. 2012-06-18.